

YB

# 中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T 4392. 1—2014

## 酸溶性钛渣 低价钛氧化物含量的测定 三氯化钛滴定法

Sulphat titanium slag—Determination of lower valent titanium oxide content—  
Titanium trichloride titration

2014-05-06 发布

2014-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前　　言

本部分按照 GB/T 1. 1—2009 给出的规则起草。

YB/T 4392 共分为 4 个部分：

——第 1 部分：低价钛氧化物含量的测定 三氯化钛滴定法

——第 2 部分：金属铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第 3 部分：粒度的测定 机械筛分法

——第 4 部分：水分含量的测定 重量法

本部分为 YB/T 4392 的第 1 部分。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国生铁及铁合金标准化技术委员会(SAC/TC318)归口。

本部分起草单位：攀钢集团有限公司、国家钒钛制品质量监督检验中心、冶金工业信息标准研究院。

本部分主要起草人：郑小敏、周礼仙、马勇、陈自斌、徐本平、叶云良、张帆。

本部分为首次发布。

# 酸溶性钛渣 低价钛氧化物含量的测定 三氯化钛滴定法

**警告:** 使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

## 1 范围

本部分规定了三氯化钛滴定法测定低价钛氧化物的含量。

本部分适用于酸溶性钛渣中低价钛氧化物含量的测定,测定范围(质量分数):5.0%~45.0%。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

## 3 原理

试料在二氧化碳保护气氛下用盐酸、氢氟酸分解,用H<sup>+</sup>氧化Ti<sup>2+</sup>为Ti<sup>3+</sup>,再加入过量的Fe<sup>3+</sup>氧化Ti<sup>3+</sup>为Ti<sup>4+</sup>,用三氯化钛标准滴定溶液滴定剩余的Fe<sup>3+</sup>,根据反应消耗的Fe<sup>3+</sup>量计算低价钛氧化物(以W<sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub></sub>计)的量。

## 4 试剂与材料

**安全警示:** 使用氢氟酸时需特别小心,最好戴医用手套,操作后必须立即洗手,以防止造成意外烧伤。

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的三级以上蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1 氢氟酸,ρ1.15g/mL。

4.2 盐酸,1+1。

4.3 硫酸-磷酸混合酸,150+150+700。

4.4 硼酸溶液,饱和溶液。

4.5 氯化亚锡溶液,100g/L。

将100g氯化亚锡结晶体(SnCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O)溶于200mL的盐酸(ρ1.19g/mL)中,低温加热溶解。冷却溶液,并用水稀释至1L。该溶液应贮存在装有少量锡粒的棕色试剂瓶中。

4.6 钨酸钠溶液,250g/L。

称取25g钨酸钠溶于适量水中,加5mL磷酸(ρ1.69g/mL),用水稀释至100mL。

4.7 三氯化钛,15g/L。

用9体积的盐酸(4.2)稀释1体积的三氯化钛溶液(市售,浓度约15%)。

4.8 重铬酸钾溶液,0.25g/L。

4.9 重铬酸钾标准滴定溶液,c( $\frac{1}{6}$ K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>)。

按表 1 配制不同浓度的重铬酸钾标准滴定溶液, 用于标定不同浓度的硫酸高铁铵标准溶液。

表 1 重铬酸钾标准滴定溶液的配制

重铬酸钾标准滴定溶液的配制 mol/L	重铬酸钾称样量 g	用于标定的硫酸高铁铵标准溶液的浓度 mol/L
0.02	0.9806	约 0.02
0.06	2.9418	约 0.06

按表 1 称取预先在 120℃±2℃下干燥至恒重的基准重铬酸钾溶于适量水中, 再移入 1000mL 的容量瓶中, 并稀释至刻度, 摆匀。

#### 4.10 硫酸亚铁铵溶液, 0.03mol/L。

称取 11.8g 硫酸亚铁铵[(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Fe(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O]溶于硫酸(5+95)中, 移入 1000mL 容量瓶中, 再以硫酸(5+95)稀释至刻度, 摆匀。

#### 4.11 硫酸高铁铵标准溶液。

##### 4.11.1 配制

按表 2 配制不同浓度的硫酸高铁铵标准溶液, 用于测定不同含量的低价钛氧化物。

表 2 硫酸高铁铵标准溶液的配制

低价钛氧化物含量/%	硫酸高铁铵标准溶液的浓度/(mol/L)	硫酸高铁铵称样量/g
5.00~20.0	约 0.02	9.63
>20.0~45.0	约 0.06	28.9

按表 2 称取硫酸高铁铵[FeNH<sub>4</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> · 12H<sub>2</sub>O], 置于 1000mL 烧杯中, 加入 500mL 水、100mL 硫酸(1+1), 加热溶解, 取下, 滴加高锰酸钾溶液(0.1g/L)至呈现微红色, 加热煮沸分解过量的高锰酸钾。冷却至室温, 过滤于 1000mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。

##### 4.11.2 标定及指示剂校正

移取 25.00mL 硫酸高铁铵标准溶液(4.11.1)于 500mL 锥形瓶中, 加 30mL 盐酸(4.2), 加热至近沸, 取下, 滴加氯化亚锡溶液(4.5)至溶液为浅黄色, 取下, 补加水 100mL。冷却, 加 15 滴钨酸钠溶液(4.6), 滴加三氯化钛(4.7)至溶液呈蓝色, 再滴加重铬酸钾溶液(4.8)至无色, 立即加入 20mL 硫酸-磷酸混合酸(4.3), 加 3 滴~5 滴二苯胺磺酸钠溶液(4.15), 用重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)滴定至溶液变为紫色为终点, 记下体积 V<sub>1</sub>。

同时标定 3 份, 3 次极差不超过 0.05mL, 取平均值。

空白实验: 移取 5.00mL 硫酸亚铁铵溶液(4.10)于 300mL 烧杯中, 加 30mL 盐酸(4.2), 20mL 硫酸-磷酸混合酸(4.3), 3 滴~5 滴二苯胺磺酸钠溶液(4.15), 用重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)滴定至溶液变为紫色为终点, 记下所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)的体积(记为 A), 向溶液中再加入 5.00mL 硫酸亚铁铵溶液(4.10), 用重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)滴定至溶液变为紫色为终点, 记下所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)的体积(记为 B), 则空白实验所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液(4.9)的体积 V<sub>01</sub> = A - B。

按式(1)计算硫酸高铁铵标准溶液的浓度:

$$c = \frac{c_1 \times (V_1 - V_{01})}{V} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中：

*c*——硫酸高铁铵标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

$c_1$ ——重铬酸钾标准滴定溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

$V_1$ —滴定时所消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

V——分取硫酸高铁铵标准溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{01}$ ——空白试验所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL)。

#### 4.12 三氯化钛标准滴定溶液

#### 4.12.1 配制

按表3量取三氯化钛溶液(市售,浓度约15%)于1000mL容量瓶中,加100mL硫酸(1+1),混匀,配制成不同浓度的三氯化钛标准滴定溶液,避光保存于棕色瓶中。

表 3 三氯化钛标准滴定溶液的配制

三氯化钛标准滴定溶液的浓度/(mol/L)	量取三氯化钛溶液的体积/mL	标定 $K_1$ 值时对应的硫酸高铁铵标准溶液浓度/(mol/L)
约 0.02	10	约 0.02
约 0.06	30	约 0.06

#### 4.12.2 $K_1$ 值(三氯化钛标准滴定溶液对硫酸高铁铵标准溶液的比值)的标定

按表3,移取15.00mL硫酸高铁铵标准溶液(4.11)于250mL锥形瓶中,加20mL硼酸溶液(4.4),40mL盐酸(4.2),10mL氢氟酸(4.1),用水稀释至总体积约为120mL,加10mL硫氰酸铵溶液(4.16),1mL中性红溶液(4.17),用三氯化钛标准滴定溶液(4.12.1)滴定至蓝色消失为终点,记下体积 $V_2$ 。

同时标定3份，3次极差不超过0.05mL。取平均值，同时做空白实验，记为V<sub>02</sub>。

按式(2)计算  $K_1$  值:

$$K_1 = \frac{V_3}{V_2 - V_{o2}} \dots \dots \dots \quad (2)$$

卷中

$K_1$ ——三氯化钛标准滴定溶液(4.12)对硫酸高铁铵标准溶液的比值；

V<sub>2</sub>——滴定时所消耗的三氯化钛标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_3$ —移取硫酸高铁铵标准溶液的体积,单位为毫升(mL);

$V_{02}$ ——空白试验所消耗的三氯化钛标准滴定溶液(4.12)的体积,单位为毫升(mL)。

#### 4.13 高锰酸钾溶液, 20g/L

#### 4.14 鞣性没食子酸溶液·100g/L

100g 酸性没食子酸溶于 1L 氢氧化钾溶液(100g/L)由

4.15 二苯胺磺酸钠溶液, 2g/L, 储存于棕色玻璃瓶中。

#### 4.16 硫氢酸铵溶液 40g/l


4.17 由性红溶液 1g/l

称取 0.1g 由牲红漆于 100mL 乙醇中

## 5 仪器

5.1 分析由所用的滴定管、吸量管应分别符合 GB/T 12805 和 GB/T 12808 要求

## 5.2 装置图



图中：

- 1——二氧化碳气瓶( $\text{CO}_2$  纯度 $\geq 99.9\%$ )；
- 2——减压表；
- 3——1号洗气瓶,内装高锰酸钾溶液(4.13)；
- 4——2号洗气瓶,内装焦性没食子酸溶液(4.14)；
- 5——水浴加热的塑料试样分解瓶；
- 6——胶塞孔；
- 7,8,9——连接用乳胶管。

图 1 装置图

## 6 试样

所用分析试样应全部通过 0.074mm 试验筛,在  $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  下干燥 2h,于干燥器中,冷却至室温。

## 7 分析步骤

### 7.1 试料量

称取 0.20g 试样,精确至 0.1mg。

### 7.2 测定次数

同一试样,至少独立测定 2 次。

注:“独立”是指再次及后续任何一次测定结果不受前面测定结果的影响。本分析方法中,此条件意味着同一操作者在不同的时间或不同操作者进行重复测定,包括采用适当的再校准。

### 7.3 空白试验

随同试料进行空白试验,除不加硫酸高铁铵标准溶液外,其余操作相同,所用试剂必须取自同一试剂瓶。

### 7.4 测定

#### 7.4.1 将试料(7.1)置于 150mL 干燥的塑料试样分解瓶(图 1 中 5),按图 1 连接试验装置,打开二氧化碳气瓶减压表,通二氧化碳气体 10min~15min。

注:二氧化碳气流量应稳定,以洗气瓶中能观察到明显的大气泡即可,气流量不可太大,否则,加入硫酸高铁铵时,硫酸高铁铵会被气流从胶塞孔冲出。

#### 7.4.2 从胶塞孔加入 10mL 氢氟酸(4.1),40mL 盐酸(4.2),在沸水浴上加热分解 15min~20min,根据表 2 移取 25.00mL 硫酸高铁铵标准溶液(4.11),从试样分解瓶胶塞孔加入,用水冲洗胶塞孔,轻轻摇匀,继续水浴加热 20min~25min。

注 1:在溶解过程应每 3min~5min 摆匀一次。

注 2:氢氟酸和盐酸的加入也可打开分解瓶的胶塞迅速加入后,盖紧胶塞。

#### 7.4.3 取下,打开胶塞,迅速转入预先加有 20mL 硼酸溶液(4.4)的 250mL 锥形瓶中,洗净胶塞和试样分解瓶,加水使体积约为 120mL,加入 10mL 硫氰酸铵溶液(4.16),1mL 中性红溶液(4.17),用三氯化钛标准滴定溶液(4.12)迅速滴定至溶液的蓝色消失为终点,消耗的三氯化钛标准滴定溶液(4.12)的体积记为 $V_4$ 。

注:三氯化钛标准溶液易被氧化,应在使用时现用现标,标定的浓度在 4h 内有效。

## 8 结果计算

### 8.1 分析结果的计算

按式(3)计算试样中低价钛氧化物(以  $Ti_2O_3$  表示)含量  $W_{Ti_2O_3}$ , 以质量分数表示:

$$W_{\text{Ti}_2\text{O}_3} = [25.00 - (V_4 + V_0) \times K_1] \times \frac{c \times 47.90}{m \times 1000} \times 100 \times 1.501 \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中：

25.00—加入硫酸高铁铵标准溶液的体积,单位为毫升(mL):

$V_4$ —滴定试剂溶液时消耗的三氯化钛标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

$V_0$ —滴定空白溶液时消耗的三氯化钛标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

$K_1$ ——三氯化钛标准滴定溶液对硫酸高铁铵标准溶液的比值。

c——硫酸高铁铵标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L);

*m*—称取的试料量, 单位为克(g)。

1.501—Ti 换管为  $Ti_2O_3$  的系数为 1.501

## 8.2 分析结果的确定和表示

同一试样两次独立分析结果差值的绝对值如不大于表 4 规定的允许差，则取其算术平均值作为分析结果。如果两次独立分析结果差值大于表 4 规定的允许差，则按附录 A 的规定追加测量次数并确定分析结果。

分析结果按 GB/T 8170 修约, 修约至小数点后两位小数

9 介许差

分析结果的差值应不大于表 4 所列允许差

表4 允许差 % (质量分数)


低价钛氧化物含量	允 许 差 ‰(质量分数)
5.0~10.0	0.25
>10.0~25.0	0.35
>25.0~45.0	0.50

## 10 试验报告

试验报告应包括下列内容：

- a) 鉴别试料、实验室和分析日期等资料；
  - b) 遵守本标准规定的程度；
  - c) 分析结果及其表示；
  - d) 测定中观察到的异常现象；
  - e) 对分析结果可能有影响而本部分未包括的操作，或者任选的操作。

**附录 A**  
**(规范性附录)**  
**试样分析结果接受程序流程图**



中华人民共和国黑色冶金  
行业标准  
酸溶性钛渣 低价钛氧化物含量的测定  
三氯化钛滴定法

YB/T 4392.1—2014

\*  
冶金工业出版社出版发行

北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号

邮政编码：100009

北京七彩京通数码快印有限公司印刷

各地新华书店经销

\*  
开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字  
2014 年 9 月第一版 2014 年 9 月第一次印刷

\*  
统一书号：155024·0617 定价：25.00 元